



Parempaa viimeistelyä

Gelcoat-muotin hionta ja kiillotus

1/8 - TÄYDELLINEN PROSESSI

Tasaisempi pinta gelcoat-muottiin Mirkan kokonaisratkaisuilla



Sekä lestin että muotin pinnan asianmukainen esikäsittely on ratkaisevan tärkeää huvijahdin tai veneen rakentamisessa. Kaikki lestin pinnan viat siirtyvät muottiin ja edelleen muotista valmistettaviin osiin. Kun muotin ulkopinta on tasainen, tarvitaan vähemmän viimeistelyä, mikä säästää sekä aikaa että rahaa.

Voit katsoa koko videon täältä tai tarkistaa käytännön yksityiskohdat vaiheittaisen prosessin listasta.

2/8 - VAIHE 1

Hionta



Appelsiinipintaa hiottaessa aloita hionta Mirka® Galaxylla, karkeus 600, käyttäen Mirka® DEROS 650CV -hiomakonetta.

3/8 - VAIHE 2



Jatka hiomista Galaxylla, karkeus 800, käyttäen verkkovälilaippaa.

Puhdista pinta jokaisen vaiheen välissä.

Jatka hiomista, kunnes naarmut vähenevät.

4/8 - VAIHE 3



Jatka hiomista Galaxylla, karkeus 1200 tai 1500, käyttäen verkkovälilaippaa

Puhdista pinta.

5/8 - VAIHE 4



Jatka hiomista Galaxylla, karkeus 2000, käyttäen verkkovälilaippaa.

Puhdista pinta.



Jatka hiomista Mirka Abralon® -hiomatuotteella, karkeus 3000. Sammuta pölynimuri märkähionnan aikana.

Puhdista pinta.

Kiillottaminen



Kiillota pinta Polarshine® 45 -kiillotusaineella ja Pro-villakiillotuslaikalla yhdessä Mirka® PS 1437 -kiillotuskoneen kanssa hiontanaarmujen poistamiseksi.

Puhdista pinta jokaisen vaiheen välissä.



Vaaleat värit

Vaaleille pinnoille suosittelemme Polarshine® 12 -kiillotusainetta ja oranssia kennorakenteista vaahtomuovilaikkaa.

Tummat värit

Kiillota tummat pinnat mustalla Polarshine® 12 -kiillotusaineella yhdessä mustan kennorakenteisen M-vaahtomuovilaikan kanssa kiillotusjälkien tai sameuden ja hologrammien poistamiseksi.

Puhdista pinta.
