



Hohtavaan kiiltoon huvijahdeissa ja veneissä

Gelcoat-pintojen hionta ja kiillotus

1/8 - TÄYDELLINEN PROSESSI

Gelcoatin hionta ja kiillotus jahdeissa ja veneissä



Näin voit hioa ja kiillottaa jahtien ja veneiden gelcoat-pintoja. Lisäämällä hiontavaiheita on mahdollista lyhentää kiillotukseen tarvittavaa aikaa. Tämä säästää sekä aikaa että rahaa. Jos appelsiinipintaa on erityisen paljon, suosittelemme hionnan aloittamista Mirka® Galaxylla, karkeus 240.

Pidentämällä hiontaprosessia ja käyttämällä hienompia karkeuksia, kiillotusaikaa voi lyhentää ja siten alentaa kokonaistuotantoaikaa ja -kustannuksia.

Voit katsoa koko videon täältä tai tarkistaa käytännön yksityiskohdat vaiheittaisen prosessin listasta.

2/8 - VAIHE 1

Hionta



Aloita hionta Mirka® Galaxylla, karkeus 240, yhdessä Mirka® DEROS 650CV -koneen kanssa, jos appelsiinipintaa on merkittävässä määrin. Muussa tapauksessa aloita karkeudesta 320.

3/8 - VAIHE 2



Jatka hiomista Mirka® Galaxylla, karkeus 500.

4/8 - VAIHE 3



Jatka kiinnittämällä Mirkan verkkovälilaippa DEROS 650CV -koneeseen Hio Galaxylla, karkeus 800.

5/8 - VAIHE 4



Viimeistele hionta Mirka® Galaxylla, karkeus 1000, yhdessä Mirkan verkkovälilaipan kanssa.

Käytä karkeutta 1200 tummiin väreihin.

Puhdista hiottu alue mikrokuituliinalla. Hiottu alue on valmis kiillotettavaksi.

Kiillottaminen



Aloita asentamalla kierretty villalaikka Mirka® PS 1437 -kiillotuskoneeseen.

Levitä Polarshine® 45 -kiillotusainetta villalaikkaan. Aloita kiillotus.



Vaaleat pinnat

Käytä kennokiillotuslaikkaa ja levitä Polarshine® 12 -kiillotusaine laikkaan. Kiillota pinta.

Tummat pinnat

Vaihda mustaan kennorakenteiseen M-vaahtomuovilaikkaan, levitä mustaa Polarshine® 12 -kiillotusainetta ja kiillota pinta.



Puhdista kiillotettu alue mikrokuituliinalla.

